

### MORTERO EPOXICO RESIFIJA MPT-2733 Para resanar y reparar grietas.



**El Mortero Epóxico Resifija MPT-2733 es un mortero utilizado para resanar y reparar grietas, juntas sin movimiento anclaje de equipo metálico, reparación de piezas pre-coladas, pisos, paredes, tubos, y otros elementos estructurales de concreto industria de la construcción, mortero para alta resistencia a muy cortas edades.**

#### Presentación:

Juego de dos componentes Parte No. 1 Mortero Epóxico (Resina) MPT-2733, Parte No. 2 Endurecedor 2733 Su color es más o menos gris concreto.

#### Forma de Usarse:

En el envase del Mortero Epóxico, agregar todo el contenido del endurecedor 2733-2 mezclar con solera rígida o con agitadores mecánicos (taladro)

rasqueteando fondo y pared usando gafas de seguridad una vez hecha la mezcla aplicar por colado y de ser necesario según el extracto a usar, dejando fraguar a temperatura ambiente.

#### Características Típicas ya Fraguado:

Una vez fraguado no existe desprendimiento de partículas puede ponerse en servicio a las 4 horas después de su aplicación

Volumen de sólidos 100%  
Vida en Bote 20<sup>o</sup>C  
Resistencia a la compresión a 25<sup>o</sup>C

7 días de curado  
1200 kg/cm<sup>2</sup> a 15 días  
1600 Kg/cm<sup>2</sup>

Resistencia a la flexión a 25<sup>o</sup>C  
15 días curado 300 kg/cm<sup>2</sup>  
30 días 370 kg/cm<sup>2</sup>

Contracción 0.05%  
Densidad 1.89

Absorción de Humedad sumergido 24 horas en agua en agua 0.03%

Rendimiento 6.048 Kg x m<sup>2</sup> en 3 mm de espesor.

